

thermoWEB^{Bico} PP-PP

15 g/m²

**(außer grau/schwarz)
(except grey/black)**

Eigenschaft / property	Test-Methode	Einheit / unit	Durchschnittswerte / averages	
			minimum	maximum
Gewicht / weight	DIN EN 29073-1	g/m ²	13,2	16,8
Reißkraft / tensile strength MD CD	DIN EN 29073-3	N/5cm	22,5	27,5
		N/5cm	9	11
Dehnung / elongation MD CD	DIN EN 29073-3	%	40	60
		%	32	48
NSAF / nail tear strength MD CD	DIN EN 12310-1	N		
		N	--	
Wasseraufnahme / water absorption	DIN 53923	%		--

Bestimmung des Gewichts mit Probenstücken von 100 cm² Fläche*

Bestimmung der Festigkeiten bei Probemaßen von 5 cm x 25 cm*

Die Abzugsgeschwindigkeit des Reißgerätes beträgt in MD-Richtung 500 mm/min und in CD-Richtung 500 mm/min*

Determination of the weight with test pieces with an area of 100 cm² *

Determination of the strengths with sample dimensions of 5 cm x 25 cm *

The pull-off speed of the tearing device is 500 mm / min in MD direction and 500 mm / min in CD direction *

(*Mittelwert aus je 8 Entnahmen) (* Mean of 8 withdrawals each)